

PRODUKTDATENBLATT

Hassolit 1K Grundierung

Einkomponentige Grundierung zur Haftvermittlung von Flüssigkunststoff Hassolit 1K ECO auf Kunststoffabdichtungsbahnen

Produktbeschreibung

Hassolit 1K Grundierung ist eine einkomponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf thermoplastischen und elastomeren Abdichtungsbahnen.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnelltrocknend
- Gute Haftung auf Kunststoffabdichtungsbahnen

Produktanwendung

Hassolit 1K Grundierung wird als Haftvermittler zwischen Kunststoffabdichtungsbahnen (PVC-, FPO/TPO-, EPDM- und EVA/VAE Dachbahnen) und einkomponentigen Flüssigkunststoff Hassolit 1K ECO eingesetzt.

Genauere Anwendungsbereiche entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt Hassolit 1K ECO und für zusätzliche Grundierungshinweise beachten Sie bitte die Verlegeanweisung.

Technische Produktinformationen Hassolit 1K Grundierung

Farbe	Farblos	
Form	Flüssig	
Chemische Basis	Chemisch modifiziertes, chloriertes Polypropylen, gelöst in Xylol	
Verbrauch	ca. 40 bis 60 g/m ²	
Durchhärtezeit	Beschichtungen können nach 10 bis 60 Minuten aufgetragen werden (temperaturabhängig). Generell ist der Härtingsverlauf zu testen und Haftproben zum Untergrund durchzuführen.	
Verarbeitungstemperatur	mind. +10 °C (Umgebungs- und Untergrundtemperatur)	
Temperaturbeständigkeit	- 20 ° bis +60 °C (nach Aushärtung)	
Lieferform	Kunststoffflasche	400g
Reinigung	Frischer Zustand	Hassolit FK Reiniger
	Bei Hautkontakt	Handwaschpaste

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und somit keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender, sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung der gewünschten Ergebnisse sind ausdrücklich angeraten.

Untergrundvorbereitung

Die zu grundierende Fläche muss festhaftend, tragfähig, trocken sowie staub-, fett-, und Öl frei, sein.

Verarbeitung

Hassolit 1K Grundierung wird mittels Pinsel oder Rolle gleichmäßig und flächendeckend als geschlossener Film aufgetragen.

Lagerung und Haltbarkeit

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15 °C bis +25 °C bis 6 Monate verarbeitbar.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste können nach Abfallschlüssel - Nr. 08 04 09* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Weitere Informationen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Wassergefährdungsklasse: WGK 2
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Artikelnummer

Art. Nr.: 8320 0038 Hassolit 1K Grundierung

C.Hasse & Sohn
Inh. E. Rädercke GmbH & Co KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon 0581 97353-0
www.hasse.info - mail@hasse.info