

PRODUKTDATENBLATT

Hassoplast RD

Elastoplastische Reparaturdichtmasse -
Komponente der Hasse Spezialbaustoffe

Produktbeschreibung

Hassoplast RD ist eine faserverstärkte elastoplastische Reparaturdichtmasse, für den Einsatz auf trockenen und feuchten Untergründen. Einsetzbar bei jedem Wetter - auch bei Regen oder Schnee. Überbrückt Risse und Löcher bis zu mehreren Millimetern Breite. Dichtet unmittelbar auch unter Wasser und ist absolut witterungsbeständig.

Produktvorteile

- Hilft bei nahezu jedem Abdichtungsproblem
- Sehr vielseitig anwendbar
- Witterungsunabhängige Verarbeitung

Vorbereitung

Haftet auf den meisten Untergründen, trocken und nass. Schmutz und nicht haftende Teile müssen vor Auftrag von **Hassoplast RD** entfernt werden. Bei porösen Untergründen (z.B. Gasbeton) mit einem Tiefengrund grundieren. Haftet ohne Primer.

Anwendungsbereiche

Hassoplast RD haftet auf fast allen Untergründen: z. B. auf Bitumendachbahnen, Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Wellasbest, Hart-PVC, Dachpfannen, Fliesen und Holz. Nicht geeignet für Polystyrole und PVC-Folien. **Hassoplast RD** ist auch geeignet für Lichtkuppeln, Dachrinnen, Kaminanschlüsse, Blechverkleidungen und ähnliches.



Technische Produktinformationen Hassoplast RD

Chemische Basis	Synthesekautschuk
Farbe	Hellgrau
Konsistenz	Pastös
Charakter	elastisch
Elastizität	überbrückt Risse von einigen mm
Dichte	± 1,25 kg/l
Aushärtung	physikalische Trocknung
Abdichtung	sofort Wasserdicht
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C bis + 35 °C
Temperaturbeständigkeit	- 25 °C bis + 100 °C

Anwendungsinformationen

Verbrauch	ca. 1 bis 2 Liter/m ²
Reinigung	mit Nitroverdünnung
Inhalt	1 kg
Lieferform	1 Dose
1 VPE / Karton	6 Dosen

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten

Verarbeitung

Hassoplast RD ist gebrauchsfertig und wird mit einem Pinsel oder Gummiwischer rechtwinklig zur Rissrichtung aufgetragen. Vor Gebrauch gut aufrühren. In extremen Fällen bzw. bei größeren Rissen und Löchern ist ein Glasvlies in die noch frische Schicht einzulegen und/oder eine zweite Schicht nach Aushärtung der ersten Schicht aufzutragen. Aufgrund der vielen verschiedenen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen daher, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

Lagerung und Haltbarkeit

Hassoplast RD ist im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Es ist frostunempfindlich, sollte aber nicht über 60 °C gelagert werden. Angebrochene Gebinde möglichst schnell verarbeiten.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste können nach Abfallschlüssel - Nr. 080409 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Weitere Informationen:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

VOC-Gehalt: ca. 35 %
Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Weitere Informationen:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon 0581 97353-0
www.hasse.info - mail@hasse.info