

PRODUKTDATENBLATT

Hasserol V50

Bitumenvoranstrich als Haftbrücke in verklebten Abdichtungsbauweisen –
Komponente der Hasse Bautenschutzmittel

Produktbeschreibung

Hasserol V50 ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger, kaltflüssig zu verarbeitender Bitumenvoranstrich auf Basis abgestimmter Bitumensorten und spezieller Kohlenwasserstoffgemische als Lösemittel.

Produktvorteile

- Gutes Haftvermögen auf bituminösen und mineralischen Untergründen
- Schnell abbindend
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18533

Produktanwendung

Hasserol V50 ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. **Hasserol V50** wird als Grundierung für heiß oder kalt zu verarbeitende bituminöse Anstriche und heiß- oder selbstklebend verarbeitbare Bitumenbahnen bei Dach- und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Instandsetzung eingesetzt.

Hinweis:

Hasserol V50 hat keine dichtende Wirkung.

Geeignete Untergründe

Hasserol V50 ist geeignet für den Einsatz auf Bitumenaltdächern und glatten, nicht saugenden Untergründen. Außerdem kann er auf saug- und tragfähigen massiven mineralischen Untergründen verwendet werden.



Technische Produktinformationen Hasserol V50

Bindemittelart	modifiziertes Bitumen
Lösemittelart	Testbenzin
Konsistenz	dünnflüssig
Farbe	schwarz
Dichte (DIN 52004)	ca. 0,84 g/cm ³
Masseanteil an Löslichem (DIN 1996)	ca. 35 %
Wärmebeständigkeit bei 70 °C (AIB)	kein Abfließen
Flammpunkt (DIN 53213)	> 23 °C
Auslaufzeit (ISO 2431)	> 15 s

Anwendungsinformationen

Verarbeitungstemperaturen	Untergrund u. Umgebung	+ 5 bis + 35 °C, optimal + 20 °C
Materialverbrauch	Bis zu 0,5 l/m ² , je nach Untergrundbeschaffenheit	
Trocknungszeit	ca. 8 - 12 Std., abhängig von Auftragsmenge, vorherrschender Witterung und Untergrundbeschaffenheit	
Ausbeute in m ²	27,5 l	ca. 55 m ²
(bei i. M. 0,5 l/m ² Verbrauch)	10,0 l	ca. 20 m ²
Reinigung	im frischen Zustand	Hassolit RS Reinigungsspray
	im durchgetrockneten Zustand	mechanisch und Hassolit RS
	bei Hautkontakt	Handwaschpaste
Eimer-Inhalt	10 L	
Hobbock-Inhalt	27,5 L	
1 VPE	1 Eimer / 1 Hobbock	
1 VPE / Palette	45 Eimer / 16 Hobbocks	

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Nicht in Innenräumen und Baugruben verwenden

Vorbereitung

Hasserol V50 nur im gut belüfteten Außenbereich einsetzen. Nicht in Innenräumen und Baugruben verwenden.

Der zu behandelnde Abdichtungsuntergrund muss tragfähig, fest, griffig und saugfähig sein. Er muss frei von trennenden Substanzen (Öle, Fette, Schmutz, Staub etc.), haftungsmindernden Schichten (z.B. Zementschlämme) sowie von losen Bestandteilen sein. Lose Teile und trennende Schichten entfernen, Sinterschichten und Zementschlämme bei mineralischen Untergründen (z.B. Beton) mechanisch abtragen. Der Untergrund muss, je nach Anforderung, ausreichend eben sein. Vorhandene Hohlstellen und Vertiefungen sind zu schließen, Grate und scharfkantige Unebenheiten zu beseitigen. Putzuntergründe für eine bessere Haftung nur durchreiben und nicht glätten.

Lösemittelhaltige Bitumenanstriche erfordern mindestens einen oberflächentrockenen Untergrund. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Vor Arbeitsbeginn an den Arbeitsbereich angrenzende und darunterliegende Bereiche bei Erfordernis mit geeigneten Maßnahmen schützen.

Verarbeitung

Hasserol V50 vor der Verarbeitung ausreichend aufrühren. Der Auftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen erfolgen. Zügig und satt deckend auftragen. Pfützenbildungen sind zu vermeiden, entstandene Pfützen ausstreichen. Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen.

Hassolit RS Reinigungsspray zur Gerätereinigung und (falls erforderlich) zur Entfernung frischen Anstrichs bereitstellen.

Bei der Verarbeitung von **Hasserol V50** sollen sowohl die Umgebungs- als auch die Bauteiloberflächentemperatur mindestens 5 °C betragen. Während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase sind Frost-, Regen- und Wassereinwirkungen zu verhindern.

Der Voranstrich muss vor dem Aufbringen folgender Schichten vollständig abgelüftet bzw. durchgetrocknet sein.

Lagerung und Haltbarkeit

Hasserol V50 ist im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig. Die Gebinde kühl lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Wärmeeinwirkung schützen. Nicht frostempfindlich.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste können nach Abfallschlüssel - Nr. 080409 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Weitere Informationen:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

VOC-Gehalt: < 450 g/l

Wassergefährdungsklasse: WGK 2

GISCODE: BBP 40

Weitere Informationen:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.